

# TECHNICKÝ LIST



## CLASSIC INNENWEISS

### Popis výrobku:

Herbol-Innenweiss je vnitřní malířská barva bez emisí, bez rozpouštědel, bez změkčovadel. Je matná, vodou ředitelná, odolná vůči působení desinfekčních prostředků (Certifikát PILF), ekologická (Certifikát TUV). Barva má velmi dobré krycí schopnosti a je lehce a racionálně zpracovatelná. Je tónovatelná pomocí Herbol Color Service.

### **Vlastnosti podle DIN EN 13300:**

třída otěru za mokra 3, třída kryvosti 2 při spotřebě 8 m<sup>2</sup>/l resp. 120 ml/m<sup>2</sup>, matná, velikost zrna jemná.

**Složení:** polyvinylacetátová disperze, titanová běloba, uhličitán vápenatý, křída, voda, aditiva, mastek, konzervační látky

**Hustota:** cca 1,52 kg/litr

**Barevné odstíny:** bílý, tónovatelný přes Herbol-Color

**Balení:** 2,5 L, 5 L a 12,5 L, u tón.bází též 1 L

**Stupeň lesku:** matný

**Čištění náradí:** ihned po použití vodou

**Ředidlo:** voda

**Hraniční hodnoty VOC:** 30 g/l (2010), obsahuje max.1 g/l VOC

### **Bezpečnostní opatření:**

Dbejte na bezpečnostní pokyny a značení, která naleznete na etiketě výrobku. Přesná bezpečnostní data naleznete v aktuálním bezpečnostním listu.

Z obecných pokynů platí: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Nevylévejte do kanalizace. V případě požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Během provádění a schnutí zajistěte důkladné větrání. Při stříkání nevedechujte stříkací mlhu. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Poradenství pro alergiky na isothiazolinon -Toxikologické informační středisko tel.: 224 919 293.

### **Prováděcí údaje:**

Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary; pracujte pouze v dobře větraných prostorách; v případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

**Způsob nanášení:** štětcem, válečkem, stříkáním - airless.

### **Stříkání airless:**

Výrobce	Typ zařízení	velikost trysky	stříkací tlak
Graco	ST-M 395	PAA 519	160
Storch	LP 540	519	170
Wagner	F270	TT 2 415	180

Uvedené údaje jsou platné při teplotě materiálu +20°C.

**Teplota při nanášení:** min. + 5 °C pro podklad a vzduch při provádění a během schnutí.

**Doba zasychání** (při 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50%): přetíratelný po cca 2 - 3 hodinách, zcela proschlý za 2 - 3 dny

**Spotřeba:** cca 120 - 220 ml/m<sup>2</sup>

**Skladování:** cca 1 rok v dobře uzavřeném originálním balení, v chladu a suchu, chráněno před mrazem.

### **Pracovní postup:**

#### **Důležitá upozornění:**

Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary. Pracujte pouze v dobře větraných prostorách. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

# TECHNICKÝ LIST

## CLASSIC INNENWEISS



### **Podklad a provedení nátěru:**

Všechny nátěry a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Uvedené nátěrové systémy na různé podklady jsou míněny jako možné příklady. Vhodnost nátěru musí být odborně posouzena podle konkrétních podmínek na objektu

### **Všeobecné požadavky na přípravu podkladu:**

Podklad musí být pevný, čistý, únosný, suchý, musí být zbaven všech výkvětů, řas, hub, plísní, solí, nesoudržných částí. Odstraňte z podkladu prach, saze, zkrídovatělé vrstvy. Nerovné plochy, díry a poškozená místa vyspravte vhodným materiálem. Vysprávkujte fluátujte.

### **Základní nátěr:**

#### **Omítky vápenocementové a cementové (PII a PIII):**

Nové omítky nechejte min. 2 - 4 týdny (podle teploty a ročního období) vyzrát. Únosné, pevné a běžně savé omítky není nutné opatřovat základním nátěrem.

Silně savé, pórovité a pískovaté omítky opatřete základním nátěrem Herbol-Tiefgrund Aqua\*, podle savosti podkladu ředěným vodou max. 50%.

#### **Sádrové omítky (PIV a PV):**

1 x základní nátěr Herbol-Tiefgrund Aqua\*, podle savosti podkladu ředěným vodou max. 50%.

#### **Sádrokartonové desky:**

1 x základní nátěr Herbol-Tiefgrund Aqua\*, podle savosti podkladu ředěným vodou max. 50%.

Na jemně tmelené obroušené plochy se musí základní nátěr nanést v silné vrstvě a dobře ho vmasírovat.

#### **Beton a pórobeton (vnitřní):**

1 x základní nátěr Herbol-Tiefgrund Aqua\*, podle savosti podkladu ředěným vodou max. 50%.

#### **Pískovec (pouze mrazuvzdorné stavební díly):**

Pískovcové zdivo musí být bez zabarvení a bez cizích příměsí. Spáry nesmí mít trhliny, musí být suché, pevné, a zbavené solí a výkvětů. Nátěr se může provádět nejdříve po třech měsících po zhotovení zdiva.

1 x základní nátěr Herbol-Tiefgrund Aqua\*, podle savosti podkladu ředěným vodou max. 50%.

#### **Únosné staré nátěry**

##### **(matné, slabě savé) dobře přídržné, přetíratelné tapety a strukturované tapety:**

Není potřeba příprava podkladu, možno přímo natírat.

Nesoudržné tapety odstranit, lepidlo omýt.

##### **Únosné staré nátěry (lesklé, nesavé):**

Vrchní vrstvu zdrsnit a odmastit. Možno přímo natírat.

#### **Staré křehké nátěry:**

Beze zbytku odstraňte. Základní nátěr Herbol-Tiefgrund Aqua\*, podle savosti podkladu ředěným vodou max. 50%.

#### **Mezinátěr pro všechny pro všechny shora uvedené podklady:**

Pro kontrastní nátěry, pro silně nebo rozdílně savé podklady jeden mezinátěr Classic-Innenweiss ředěným max. 10 % vody.

#### **Konečný nátěr na shora uvedené podklady:**

Hustý, rovnoměrný nátěr Classic-Innenweiss ředěným max. 5 % vody. Při navazování pokračovat v práci plynule metodou mokry do mokrého.